

## Leistungserklärung

1. Ref.- Nr.: PM – 005 – 2018
2. Typ: Furnierschichtholz aus Buche
3. Verwendungszweck: Furnierschichtholz nach EN 14374:2005-02 für alle tragenden, aussteifenden oder nichttragenden Bauteile
4. Handelsname: Platte BauBuche S  
Platte BauBuche Q  
  
Hersteller: Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH  
Pferdsdorfer Weg 6  
D-99831 Creuzburg
5. Kontaktadresse des Bevollmächtigten: kein Bevollmächtigter
6. Leistungsbeständigkeit: System 1
7. Zertifizierende Stelle: MPA Stuttgart 0672  
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0415
8. Zertifizierende Stelle: nicht relevant

## 9. Erklärte Leistung:

### 9.1 Produktbeschreibung

Das Furnierschichtholz wird aus miteinander verklebten, getrockneten Furnieren der Holzart Buche bis zu einer Breite H von 1850 mm und bis zu einer Länge L von 35 m hergestellt.

Tabelle 1: Aufbau Platte BauBuche S (Buchen-FSH längslagig)

Bauteildicke B ungeschliffen – Nennmaß in mm	Bauteildicke B geschliffen – Nennmaß in mm	Anzahl der Furnierlagen	Aufbau
21	19	7	IIIIII
21	20	7	IIIIII
24	22	8	IIIIII
27	25	9	IIIIII
30	28	10	IIIIII
33	30	11	IIIIII
33	31	11	IIIIII
36	34	12	IIIIII
39	37	13	IIIIII
42	40	14	IIIIII
45	43	15	IIIIII
48	46	16	IIIIII
51	49	17	IIIIII
54	50	18	IIIIII
54	52	18	IIIIII
57	55	19	IIIIII
60	58	20	IIIIII
63	60	21	IIIIII
63	61	21	IIIIII
66	64	22	IIIIII
I längslaufende Furnierschicht			

Tabelle 2: Aufbau Platte BauBuche Q (Buchen-FSH querlagig)

Bauteildicke B ungeschliffen – Nennmaß in mm	Bauteildicke B geschliffen – Nennmaß in mm	Anzahl der Furnierlagen			Aufbau
		längs	quer	gesamt	
21	19	5	2	7	I-III-I
21	20	5	2	7	I-III-I
24	22	6	2	8	I-III-I
27	25	7	2	9	II-III-II
30	28	8	2	10	II-III-II
33	30	9	2	11	II-III-II
33	31	9	2	11	II-III-II
36	34	10	2	12	III-III-III
39	37	11	2	13	III-III-III
42	40	12	2	14	III-III-III
45	43	13	2	15	III-III-III
48	46	14	2	16	III-III-III
51	49	15	2	17	III-III-III
54	50	16	2	18	III-III-III
54	52	16	2	18	III-III-III
57	55	17	2	19	III-III-III
60	58	18	2	20	III-III-III
63	60	17	4	21	III-II-III-II-III
63	61	17	4	21	III-II-III-II-III
66	64	18	4	22	III-II-III-II-III
I      längslaufende Furnierschicht -      querlaufende Furnierschicht					



## 9.2 Anwendungsbereich

Furnierschichtholz „Platte BauBuche S“ und „Platte BauBuche Q“ nach EN 14374 darf für alle tragenden, aussteifenden oder nichttragenden Bauteile verwendet werden, die nach EN 1995-1-1 in Verbindung mit EN 1995-1-1/NA bemessen und ausgeführt werden.

Die Anwendung von Furnierschichthölzern „Platte BauBuche S“ und „Platte BauBuche Q“ darf in den Bereichen erfolgen, die den Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-1 zugeordnet sind.

## 9.3 Deklarierte Festigkeitskennwerte, Steifigkeitskennwerte und Rohdichten

Tabelle 3: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte in N/mm<sup>2</sup> und Rohdichten in kg/m<sup>3</sup>

Art der Beanspruchung		Furnierschichtholz Platte BauBuche S	Furnierschichtholz Platte BauBuche Q	
Nenndicke in mm		20 ≤ B ≤ 80	≤24 <sup>a)</sup>	27 ≤ B ≤ 66
Festigkeitskennwerte				
Plattenbeanspruchung				
Biegung	f <sub>m,0,flat,k</sub>	80	70	81
	f <sub>m,90,flat,k</sub>	---	34	21
Druck	f <sub>c,90,flat,k</sub>	10 <sup>c)</sup>	16 <sup>c)</sup>	
Schub	f <sub>v,0,flat,k</sub>	8	3,8	
Scheibenbeanspruchung				
Biegung <sup>b)</sup>	f <sub>m,0,edge,k</sub>	75	54	59
	f <sub>m,90,edge,k</sub>	---	16	9
Zug    zur Faser	f <sub>t,0,k</sub>	60	46	49
Zug ⊥ zur Faser	f <sub>t,90,edge,k</sub>	1,5	15	8
Druck    zur Faser	f <sub>c,0,k</sub>	57,5 <sup>c)</sup>	57 <sup>c)</sup>	62 <sup>c)</sup>
Druck ⊥ zur Faser	f <sub>c,90,edge,k</sub>	14	40 <sup>c)</sup>	22 <sup>c)</sup>
Schub	f <sub>v,0,edge,k</sub>	8	7,8	

Art der Beanspruchung		Furnierschichtholz Platte BauBuche S	Furnierschichtholz Platte BauBuche Q	
Nenndicke in mm		$20 \leq B \leq 80$	$\leq 24$ <sup>a)</sup>	$27 \leq B \leq 66$
Steifigkeitskennwerte				
Elastizitätsmodul	$E_{0,mean}$	16800	11800	12800
	$E_{0,05}$	14900	10900	11800
	$E_{90,mean}$	470	3500	2000
Schubmodul hochkant	$G_{v,0,edge,mean}$	760	820	
Schubmodul flachkant	$G_{v,0,flat,mean}$	850	430	
Rohdichten				
mittlere Rohdichte	$\rho_{mean}$	800	770	800
charakter. Rohdichte	$\rho_k$	730		

a) „Platte BauBuche Q“ mit einer Nenndicke von  $\leq 24$  mm gemäß Anlage 2 darf nicht in Hochkantbiegung verwendet werden.

b) Werte gelten für  $H \leq 300$  mm. Für  $300 < H \leq 1000$  mm ist der charakteristische Festigkeitswert mit dem Beiwert  $k_h = (300/h)^{0,12}$  zu multiplizieren. H ist die für die Biegebeanspruchung maßgebende Abmessung des Gesamtquerschnitts in mm.

c) Bei Verwendung in Nutzungsklasse 1 darf die Druckfestigkeit um den Faktor 1,2 erhöht werden.

**9.4 Brandschutz**

Laut der delegierten Verordnung (EU) 2017/2293 der Kommission werden die Produkte „Platte BauBuche S“ und „Platte BauBuche Q“ in die Klasse D-s2, d0 eingestuft.

Als Bemessungswerte der Abbrandraten für Furnierschichtholz können die entsprechenden Werte der EN 1995-1-2 entnommen werden.

**9.5 Feuchteschutz, Schallschutz, Wärmeschutz**

Für die erforderlichen Nachweise zum Feuchte-, Schall- und Wärmeschutzes gelten die je nach Produkt für Brettschichtholz („Platte BauBuche S“) oder Bau-Furniersperrholz („Platte BauBuche Q“) erlassenen Vorschriften, Normen und Richtlinien.

Die Werte zum Schwind- und Quellverhalten können dem nationalen Anhang EN 1995-1-1/NA entnommen werden.

**9.6 Formaldehydklasse**

Die Furnierschichthölzer „Platte BauBuche S“ und „Platte BauBuche Platte Q“ erfüllen die Klasse E1 bei der Formaldehydabgabe in Anlehnung an die Vorgaben der EN 14374.

**10. Erklärung**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des im Punkt 4 benannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller:

Creuzburg, 27.07.2018



Ralf Pollmeier

Geschäftsführer