

szerokość długość	42 mm		45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)
COMPONENTS														
3.000 mm	1.000	3,3	960	3,4	800	3,4	640	3,4	560	3,5	440	3,4	320	3,1*
2.750 mm		3,0		3,1		3,1		3,2		3,2				
2.400 mm		2,6		2,7		2,7		2,8		2,8				
2.250 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,6				
2.200 mm		2,4		2,5		2,5		2,6		2,6				
2.100 mm		2,3		2,4		2,4		2,5		2,5				
2.000 mm		2,2		2,3		2,3		2,3		2,3				
1.900 mm	1.040	2,2	960	2,2	800	2,1	640	2,2	560	2,2	440	2,2	320	2,0
1.800 mm		2,0		2,1		2,0		2,1		2,1				
1.600 mm		1,8		1,9		1,8		1,8		1,9		1,8		
1.500 mm		1,7		1,8		1,7		1,7		1,8		1,7		
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
1.000 mm	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1								
900 mm	1.040	1,0	1.000	1,0	800	1,0	640	1,0	560	1,0	440	1,0	320	0,9
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9				
750 mm		0,9		0,9		0,8		0,8		0,9		0,8		
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		
650 mm		0,7		0,8		0,7		0,7		0,8		0,7		
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		
550 mm	2.080	1,2	1.000	0,6	1.600	1,2	1.280	1,2	1.120	1,3	880	1,3	640	1,1
500 mm		1,1		0,6		1,1		1,2		1,1				
450 mm		1,0		0,5		1,0		1,0		1,0				
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9				
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8				
300 mm	3.120	1,0	3.000	1,1	2.400	1,0	1.920	1,0	1.080	1,0	1.320	1,0	960	0,9
250 mm		0,9		0,9		0,8		0,9		0,9				
200 mm	4.160	0,9	4.000	0,9	3.200	0,9	2.560	0,9	2.240	0,9	1.760	0,9	1.280	0,8
150 mm	5.200	0,8	5.000	0,9	4.000	0,8	3.200	0,8	2.800	0,9	2.200	0,9	2.200	0,7

COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS

2.701 - 3.000 mm	1.000	3,1	960	3,2	800	3,2	600	3,2	560	3,3	440	3,3	320	3,0
2.401 - 2.700 mm		2,8		2,9		2,9		2,9		3,0		2,9		
2.101 - 2.400 mm		2,6		2,5		2,5		2,5		2,6		2,6		
1.801 - 2.100 mm		2,1		2,2		2,2		2,2		2,3		2,2		
1.501 - 1.800 mm		1,8		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		


fryzy bukowe:

lekko parzone | grubość kalibrowana | jednorodnie wysuszone 7-9 % | pocięte na wymiar po wysuszeniu

Tolerancje:

 grubość: około ±0,3 mm tolerancja wymiarowa | szerokość: około ±0,5 mm | długość: około ±1 mm na 1m
 Tolerancje odnoszą się do wilgotności 7-9% (tarcica bukowa). Należy wziąć pod uwagę pęcznienie i kurczenie się przy wyższych wilgotnościach równoważnych.

* Dostępne tylko w CCC.

 Niestandardowe długości są dostępne na żądanie w przypadku zamówień o objętości =>18 m³.


szerokość długość	45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	szt.	ilość (m³)	szt.	ilość (m³)	szt.	ilość (m³)	szt.	ilość (m³)	szt.	ilość (m³)	szt.	ilość (m³)
COMPONENTS												
3.000 mm	672	3,4	560	3,4	448	3,5	392	3,6	280	3,2	224	3,2*
2.750 mm		3,2		3,2		3,2		3,3		2,9		2,9
2.400 mm		2,8		2,8		2,8		2,9		2,6		2,6
2.250 mm		2,6		2,6		2,6		2,7		2,4		2,4
2.200 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,5		2,2		2,2
2.000 mm		2,3		2,3		2,3		2,4		2,1		2,1
1.900 mm		2,2		2,2		2,2		2,3		2,0		2,0
1.800 mm		2,1		2,1		2,1		2,1		1,9		1,9
1.600 mm		1,8		1,8		1,8		1,9		1,7		1,7
1.500 mm		1,7		1,7		1,7		1,8		1,6		1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,7		1,5		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3
1.000 mm		1,1		1,1		1,1		1,2		1,1		1,1
900 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9
750 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
700 mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7						
650 mm	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7						
600 mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6						
550 mm	1.344	1,3	1.120	1,3	896	1,3	784	1,3	560	1,2	448	1,2
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,1
450 mm		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0
400 mm		0,9		0,9		0,9		1,0		0,9		0,9
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
300 mm	2.016	1,0	1.680	1,0	1.344	1,0	1.176	1,1	840	1,0	672	1,0
250 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
200 mm	2.688	0,9	2.240	0,9	1.792	0,9	1.568	1,0	1.120	0,9	896	0,9
150 mm	3.360	0,9	2.800	0,9	2.240	0,9	1.960	0,9	1.400	0,8	1.120	0,8

COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS

2.701 - 3.000 mm	672	3,3	560	3,3	448	3,3	392	3,4	308	3,3	224	3,0
2.401 - 2.700 mm		2,9		2,9		3,0		3,0		3,0		2,7
2.101 - 2.400 mm		2,6		2,6		2,6		2,7		2,6		2,4
1.801 - 2.100 mm		2,2		2,2		2,3		2,3		2,3		2,1
1.501 - 1.800 mm		1,9		1,9		1,9		2,0		1,6		1,8


fryzy bukowe:

lekko parzone | grubość kalibrowana | jednorodnie wysuszone 7-9 % | pocięte na wymiar po wysuszeniu

Tolerancje:

grubość: około ±0,3 mm tolerancja wymiarowa | szerokość: około ±0,5 mm | długość: około ±1 mm na 1m
 Tolerancje odnoszą się do wilgotności 7-9% (tarcica bukowa). Należy wziąć pod uwagę pęcznienie i kurczenie się przy wyższych wilgotnościach równoważnych.

* Dostępne tylko w CCC.
 Niestandardowe długości są dostępne na żądanie w przypadku zamówień o objętości =>18 m³.



szerokość długość	49 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)	szt.	ilość (m ³)
COMPONENTS										
3.000 mm	440	3,4	320	3,4	280	3,5	200	3,1	160	3,1*
2.750 mm		3,1		3,1		3,2		2,9		
2.400 mm		2,7		2,7		2,8		2,5		
2.250 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		
2.200 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,2		
2.000 mm		2,2		2,3		2,3		2,1		
1.900 mm		2,1		2,2		2,2		2,0		
1.800 mm		2,0		2,0		2,1		1,9		
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,7		
1.500 mm		1,7		1,7		1,7		1,6		
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,5		
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,4		
1.200 mm		1,3		1,4		1,4		1,2		
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		
900 mm		1,0		1,0		1,0		0,9		
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		
750 mm	0,8	0,8	0,9	0,8						
700 mm	0,8	0,8	0,8	0,7						
650 mm	0,7	0,7	0,8	0,7						
600 mm	0,7	0,7	0,7	0,6						
550 mm	880	1,2	640	1,2	560	1,3	400	1,1	320	1,1
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		
450 mm		1,0		1,0		1,0		0,9		
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,7		
300 mm	1.320	1,0	960	1,0	840	1,0	600	0,9	480	0,9
250 mm		0,8		0,8		0,9		0,8		
200 mm		1.760		0,9		1.280		0,9		1.120
150 mm	2.200	0,8	1.600	0,8	1.400	0,9	1.000	0,8	800	0,8

COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS

2.701 - 3.000 mm	440	3,2	320	3,2	280	3,3	200	3,0	160	3,0
2.401 - 2.700 mm		2,9		2,9		3,0		2,7		
2.101 - 2.400 mm		2,5		2,6		2,6		2,3		
1.801 - 2.100 mm		2,2		2,2		2,3		2,0		
1.501 - 1.800 mm		1,9		1,9		1,9		1,7		

* Dostępne tylko w CCC.

Niestandardowe długości są dostępne na żądanie w przypadku zamówień o objętości =>18 m³.

fryzy bukowe:

lekko parzone | grubość kalibrowana | jednorodnie wysuszone 7-9 % | pocięte na wymiar po wysuszeniu

Tolerancje:

grubość: około ±0,3 mm tolerancja wymiarowa | szerokość: około ±0,5 mm | długość: około ±1 mm na 1m
Tolerancje odnoszą się do wilgotności 7-9% (tarcica bukowa). Należy wziąć pod uwagę pęcznienie i kurczenie się przy wyższych wilgotnościach równoważnych.

