

Deklaracja właściwości użytkowych

- | | |
|---|--|
| 1. Nr ref. | PM – 017 – 2022 |
| 2. Typ | Fornir klejony warstwowo z drewna bukowego |
| 3. Cel zastosowania | Fornir klejony warstwowo wg EN 14374:2005-02 do wszystkich nośnych, usztywniających lub nienośnych elementów konstrukcyjnych |
| 4. Nazwa handlowa | Płyta BauBuche S
Płyta BauBuche Q |
| Producent | Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Creuzburg |
| 5. Adres kontaktowy pełnomocnika | brak pełnomocnika |
| 6. Stałość deklarowanych właściwości użytkowych | System 1 |
| 7. Jednostka certyfikująca | MPA Stuttgart 0672
Certyfikat stałości deklarowanych właściwości użytkowych nr 0672-CPR-0415 |
| 8. Jednostka certyfikująca | nie dotyczy |

9. Deklarowane właściwości użytkowe

9.1 Opis produktu

Fornir klejony warstwowo produkuje się ze sklejonych ze sobą, wysuszonych fornirów z drewna bukowego o szerokości H do 1850 mm oraz długości L do 35 m.

Tabela 1: Struktura płyty BauBuche S (fornir klejony warstwowo z drewna bukowego o podłużnym kierunku warstw)

Grubość elementu B w nieoszlifowanym stanie – wymiar nominalny w mm	Grubość elementu B w oszlifowanym stanie – wymiar nominalny w mm	Liczba warstw forniru	Struktura
21	19	7	IIIIIII
21	20	7	IIIIIII
24	22	8	IIIIIII
27	25	9	IIIIIII
30	28	10	IIIIIII
33	30	11	IIIIIII
33	31	11	IIIIIII
36	34	12	IIIIIII
39	37	13	IIIIIII
42	40	14	IIIIIII
45	43	15	IIIIIII
48	46	16	IIIIIII
51	49	17	IIIIIII
54	50	18	IIIIIII
54	52	18	IIIIIII
57	55	19	IIIIIII
60	58	20	IIIIIII
63	60	21	IIIIIII
63	61	21	IIIIIII
66	64	22	IIIIIII
I podłużny przebieg warstwy forniru			

Tabela 2: Struktura płyty BauBuche Q (fornir klejony warstwowo z drewna bukowego o warstwach ukierunkowanych prostopadle)

Grubość elementu B w nieoszlifowanym stanie – wymiar nominalny w mm	Grubość elementu B w oszlifowanym stanie – wymiar nominalny w mm	Liczba warstw forniru			Struktura
		podłużnie	poprzecznie	łącznie	
21	19	5	2	7	I-III-I
21	20	5	2	7	I-III-I
24	22	6	2	8	I-III-I
27	25	7	2	9	II-III-II
30	28	8	2	10	II-III-II
33	30	9	2	11	II-III-II
33	31	9	2	11	II-III-II
36	34	10	2	12	III-III-III
39	37	11	2	13	III-III-III
42	40	12	2	14	III-III-III
45	43	13	2	15	III-III-III
48	46	14	2	16	III-III-III
51	49	15	2	17	III-III-III
54	50	16	2	18	III-III-III
54	52	16	2	18	III-III-III
57	55	17	2	19	III-III-III
60	58	18	2	20	III-III-III
63	60	17	4	21	III-II-III-II-III
63	61	17	4	21	III-II-III-II-III
66	64	18	4	22	III-II-III-II-III
I podłużny przebieg warstwy forniru - poprzeczny przebieg warstwy forniru					

9.2 Zakres zastosowania

Fornir klejony warstwowo „Płyta BauBuche S“ i „Płyta BauBuche Q“ wg EN 14374 wolno stosować do wszystkich nośnych, usztywniających lub nienośnych elementów konstrukcyjnych, które wymiaruje się i wykonuje wg EN 1995- 1-1 w połączeniu z EN 1995-1-1/NA.

Zastosowanie fornirów klejonych warstwowo „Płyta BauBuche S“ i „Płyta BauBuche Q“ jest dozwolone w obszarach przyporządkowanych klasom użytkowania 1 i 2 wg EN 1995-1-1.

9.3 Deklarowane parametry wytrzymałościowe, parametry sztywności i gęstości objętościowe

Tabela 3: Charakterystyczne parametry wytrzymałościowe i sztywności w N/mm² oraz gęstości objętościowe w kg/m³

Rodzaj obciążenia		Fornir klejony warstwowo „Płyta BauBuche S“	Fornir klejony warstwowo „Płyta BauBuche Q“	
Grubość nominalna w mm		20 ≤ B ≤ 80	≤ 24 ^{a)}	27 ≤ B ≤ 66
Parametry wytrzymałościowe				
Obciążenie płaszczynowe				
Zginanie	f _{m,0,flat,k}	80	70	75
	f _{m,90,flat,k}	---	34	21
Ściskanie	f _{c,90,flat,k}	10 ^{c)}	16 ^{c)}	
Ścinanie	f _{v,0,flat,k}	8	3.8	
Obciążenie krawędziowe				
Zginanie ^{b)}	f _{m,0,edge,k}	75	54	59
	f _{m,90,edge,k}	---	16	9
Rozciąganie do włókien	f _{t,0,k}	60	46	49
Rozciąganie ⊥ do włókien	f _{t,90,edge,k}	1.5	15	8
Ściskanie do włókien	f _{c,0,k}	57.5 ^{c)}	57 ^{c)}	62 ^{c)}
Ściskanie ⊥ do włókien	f _{c,90,edge,k}	14	40 ^{c)}	22 ^{c)}
Ścinanie	f _{v,0,edge,k}	8	7.8	

Rodzaj obciążenia		Fornir klejony warstwowo „Płyta BauBuche S“	Fornir klejony warstwowo „Płyta BauBuche Q“	
Grubość nominalna w mm		20 ≤ B ≤ 80	≤ 24 ^{a)}	27 ≤ B ≤ 66
Parametry sztywności				
Moduł sprężystości	E _{0,mean}	16800	11800	12800
	E _{0.05}	14900	10900	11800
	E _{90,mean}	470	3500	2000
Moduł sprężystości poprzecznej krawędziowy	G _{v,0,edge,mean}	760	820	
Moduł sprężystości poprzecznej płaszczyznowy	G _{v,0,flat,mean}	850	430	
Gęstości objętościowe				
Średnia gęstość objętościowa	ρ _{mean}	800	770	800
Charakterystyczna gęstość objętościowa	ρ _k	730		
a) Produktu „Płyta BauBuche Q“ o grubości nominalnej ≤ 24 mm zgodnie z załącznikiem 2 nie wolno stosować do zginania krawędziowego.				
b) Wartości obowiązują dla H ≤ 300 mm. Dla 300 < H ≤ 1000 mm charakterystyczną wytrzymałość mnoży się przez współczynnik k _h = (300/h) ^{0,12} . H to dla naprężenia zginającego miarodajny wymiar całkowitego przekroju w mm.				
c) W przypadku zastosowania w klasie użytkowania 1 można zwiększyć wytrzymałość na ściskanie o współczynnik 1,2.				

9.4 Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2293 produkty „Płyta BauBuche S” i „Płyta BauBuche Q” klasyfikuje się w klasie D-s2, d0. Jako wartości prędkości zwęglania forniru klejonego warstwowo można przyjąć odpowiednie wartości z normy EN 1995-1-2.

9.5 Ochrona przed wilgocią, izolacyjność akustyczna, izolacyjność cieplna

Jako wymagane potwierdzenia w zakresie ochrony przed wilgocią, izolacyjności akustycznej i cieplnej w zależności od produktu obowiązują przepisy, normy i dyrektywy dla drewna klejonego warstwowo („Płyta BauBuche S”) lub sklejk budowlanej („Płyta BauBuche Q”). Wartości kurczenia się i pęcznienia można znaleźć w krajowym załączniku EN 1995-1-1/NA.

9.6 Klasa formaldehydu

Forniry klejone warstwowo „Płyta BauBuche S” i „Płyta BauBuche Platte Q” spełniają wymagania klasy E1 w zakresie emisji formaldehydu w oparciu o wytyczne EN 14374.

10. Deklaracja

Właściwości użytkowe produktu zgodnie z punktem 1 i 2 odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Creuzburg, 13.04.2022



Patrik Rodlberger

Prezes